

MALER-RAPID

Univerzální-jednovrstvá-vnitřní barva

Odolnost oděru Třída 2	Kryvost Třída 1	Spotřeba 125 ml/m ²
-------------------------------------	------------------------------	---







www.blauer-engel.de/uz102
 • emissionsarm
 • schadstoffarm
 • in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Oblast použití

Vysoce kvalitní jednovrstvá interiérová barva s dvojitou krycí schopností a vynikajícím povrchem. Optimální konzistence pro zpracování umožňuje rychlou a hospodárnou aplikaci. Ideální pro povrchy stěn a stropů v prostorách, které je třeba rychle znovu použít, jako jsou kanceláře, školy, obchodní domy, restaurace, ordinace lékařů atd. Vhodné pro všechny vnitřní povrchy, jako jsou omítky maltových skupin P II a P III, sádrové omítky maltové skupiny P IV, betonové / vláknocementové desky, sádrokartony, skleněné tkaniny, štěpky a texturované tapety z vinylové pěny nebo papíru a pro malování starých neporušených barev na disperzní bázi.

Tónování

S max. 5 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte kompatibilitu) tónováním. Báze lze tónovat pouze pomocí tónovacího systému. Na sousedících površích používejte pouze odstíny jedné výrobní šarže. Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného odstínu na malé ploše. Nároky na reklamace, které vzniknou po zpracování celých ploch, nelze uznat. Při barevném tónování může docházet k možným odchylkám v technických údajích a vlastnostech.

Způsob aplikace

Zpracování štětkem, válečkem, nebo nástřikem.

Aplikace válečkem:

Pro standardní aplikaci doporučujeme malířský váleček s výškou vlasu 12 mm.

Pro co nejlepší povrchovou úpravu hladkých podkladů doporučujeme aplikaci válečkem s výškou vlasu 9 mm.

Aplikace nástřikem:

Upravte materiál na konzistenci vhodnou k nástřiku. Dodržujte informace od výrobce zařízení. Pro rovnoměrnou finální povrchovou úpravu doporučujeme povrch sjednotit válečkem. Nástřik Airless: úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021"; Tlak: 120-180 bar

Nátěrový systém

Připravte správně podklad. Ve většině případů postačí k překrytí podkladu bez výrazných barevných kontrastů jeden neředěný nátěr.

Mezinátěr:

Na kontrastních plochách jeden mezinátěr, podle druhu podkladu a způsobu zpracování s ředěním max. 10% vodou.

Vrchní nátěr:

Neředěný, nebo zředte s max. 5% vody.

Instrukce pro zpracování

- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
- Před použitím dobře promíchejte. Pro nastavení vhodné konzistence lze materiál naředit.
- Pokud je materiál příliš naředěný, mohou být zhoršeny jeho vlastnosti (např. krycí schopnost, barevný odstín, odolnost).
- Chcete-li se vyhnout stopám po napojování, je třeba napojovat systémem „mokrý na mokrý“. Při zpracování štětkem dobře natřete natíranou plochu. Poslední tahy proveďte v jednom směru.
- Kapky barvy okamžitě omyjte čistou vodou.

Pracovní teplota

Nejmenší teplota +5°C natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání.

Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:

Přetíratelný po cca 4 hod

Plně zaschlý po cca 4 dnech

Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.

MALER-RAPID

Univerzální-jednovrstvá-vnitřní barva

Odolnost oděru Třída 2	Kryvost Třída 1	Spotřeba 125 ml/m ²
-------------------------------------	------------------------------	---



Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Vápenocementové a cementové omítky P II a III Pevnost v tlaku nejméně 1,5 N/mm ² dle DIN EN 998-1	Pevný, nosný, lehce savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	PROFILine Tiefgrund LF
	Nové omítky po dostatečném proschnutí odborně fluátujte a pak opláchněte.	PROFILine Tiefgrund LF
Sádrové a finální omítky P IV Pevnost v tlaku nejméně 2 N/mm ² dle DIN EN 13279	Sádrové omítky přebrouste a očistěte pomocí brusného rouna.	PROFILine Tiefgrund LF PROFILine Grundierfarbe
	Stěrkové hmoty	Stěrkovou vrstvu přebrouste a očistěte. PROFILine Tiefgrund LF PROFILine Grundierfarbe
Sádkartonové desky zcela nebo částečně přetmelené	Stěrkovou vrstvu přebrouste a očistěte.	PROFILine Tiefgrund LF
	Plochy s vodourozpuštěnými a barvicími částicemi, nebo zažloutlé desky.	Vhodná vodouředitelná izolační barva Vhodná izolační vodouředitelná impregnace
Beton	Hladký, slabě savý. Odstraňte zbytky odbedňovacích přípravků a volné částice prachu a písku.	PROFILine Grundierfarbe
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	PROFILine Tiefgrund LF
Pórobeton	Vyčistit a zbavit prachu.	PROFILine Tiefgrund LF
Vápenopískové a pohledové zdivo	Poškozené plochy a cihly opravte stejným materiálem.	PROFILine Tiefgrund LF
Staré nátěry	Matný, slabě savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Špinavé a křídující staré nátěry očistěte, silně křídující nátěry mechanicky odstraňte.	PROFILine Tiefgrund LF PROFILine Grundierfarbe
	Různě savé a opravované plochy.	
	U vápenných a minerálních nátěrů musí být zkřídovatělé plochy mechanicky odstraněny.	
Lesklé staré nátěry	Lesklé staré nátěry musí být zdrsněny.	
Dřevité tapety, reliéfní tapety z papíru a skelných vláken	Bez povrchové úpravy, strukturované	Bez nutnosti základního nátěru
Celulózové a skelné tapety	Bez povrchové úpravy, hladké	Vhodný základní nátěr
Skvrny od nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty	Omyjte vodou s domácím odmašťovacím přípravkem a nechte dobře uschnout.	Vhodná vodouředitelná izolační barva Vhodná izolační vodouředitelná impregnace
	Zaschlé skvrny od vody za sucha odstraňte.	Vhodná vodouředitelná izolační barva Vhodná izolační vodouředitelná impregnace
Plochy s plísněmi a houbami	Velké napadení důkladně odstraňte, povrch nechte dokonale uschnout. Natřete sanačním přípravkem* a nechte zaschnout dle pokynů výrobce. Dodržujte platné předpisy. Poznámka: sanaci doporučujeme provést specializovanou firmou. *) Používejte biocidy opatrně. Před použitím si přečtěte informace k produktu.	Vhodné řešení proti plísním
Solné výkvěty	Za sucha vykartáčujte (u nátěrů na podklady kontaminované solemi nelze poskytnout žádné záruky).	PROFILine Tiefgrund LF
Trvale pružné tmely a těsnící profily	Vyzkoušejte kompatibilitu nátěru, nebo podkladu.	Bez nutnosti základního nátěru