

GRUNDIERFARBE

Pigmentovaný adhezní přípravek s obsahem křemene



Oblast použití

Speciální krycí základní nátěr bez obsahu rozpouštědel pro minerální plochy v exteriéru i interiéru. Lze použít na minerální a staré disperzní nátěry před následnými konečnými povlaky s rozptylem, disperzními křemičitany a silikonovými prysknými barvami. Uvnitř také pro adhezní zprostředkování na hladké substráty, jako jsou sádrové omítky, sádrokarton a beton.

Tónování

S max. 5 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte kompatibilitu) tónováním. Bílé provedení lze v míchacím systému tónovat do pastelových odstínů.

Způsob aplikace

Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem. Airless nástřik tímto produktem pouze se zvýšeným opotřebením trysek.

Nástřik Airless:

Úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,019-0,021"; Tlak: 160-180 bar

Nátěrový systém

Připravte správně podklad. 1 nátěr.
Neředěný, nebo zředte s max. 5% vody.

Instrukce pro zpracování

- Před použitím dobře promíchejte.
- Pokud je materiál příliš zředěn, může dojít ke zhoršení jeho vlastností.
- Chcete-li se vyhnout stopám po napojování, je třeba napojovat systémem „mokrý na mokrý“. Při zpracování štětcem dobře natřete natíranou plochu. Poslední tahy proveďte v jednom směru.
- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.

Spotřeba

Cca 160 ml/m² při nátěru na hladkém, lehce savém podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Spotřeba se může lišit v závislosti na drsnosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací zkušební plochy.

Ředění

Max. s 5% vody.

Pracovní teplota

Nejnižší teplota +5°C natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání.

Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:

Přetíratelné po cca 12 hodinách

Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.