

## MALER-RAPID

Peinture intérieure monocouche polyvalente

Abrasion humide classe <b>2</b>	Pouvoir couvrant classe <b>1</b>	Rendement <b>125</b> ml/m <sup>2</sup>
------------------------------------	-------------------------------------	--











www.mix.com  
ID: 000007396



Emissions-geprüft



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)  
• emissionsarm  
• schadstoffarm  
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



### Domaine d'application

Peinture intérieure monocouche de haute qualité avec double pouvoir couvrant et une excellente finition de surface. La consistance optimale permet une application rapide et économique. Convient idéalement aux murs et plafonds des zones qui doivent être réutilisées rapidement, telles que les bureaux, les écoles, les magasins, les restaurants, les cabinets médicaux, etc. Convient à toutes les surfaces intérieures telles que les enduits des groupes de mortier P II et P III, les enduits de gypse du groupe de mortier P IV, les panneaux de béton / fibrociment, les plaques de plâtre à épiderme cartonné, les tissus de verre, les papiers ingrains ainsi que les papiers peints en vinyle structuré ou en papier et pour peindre d'anciennes peintures intactes à base de dispersion.

### Teinter

Teintable avec max. 5 % colorant à teinter à base de dispersion (tester la compatibilité) teintable. Les bases sont uniquement teintables mécaniquement avec un système de mise à la teinte.

**Recommandation:** Pour les couleurs critiques dans les spectres jaune, orange, rouge et partiellement vert, nous recommandons une couche d'apprêt teintée dans la teinte BaseColor appropriée. Les deux teintes BaseColor peuvent être teintées dans le système de mise à la teinte mentionné ci-dessus. Les couleurs intenses peuvent avoir un pouvoir couvrant moins élevé. Une couche de finition supplémentaire peut être nécessaire. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boîte/n° de lot sur des surfaces continues. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement – pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. La mise à la teinte peut entraîner des écarts des caractéristiques et des propriétés techniques.

### Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.

### Application au rouleau:

Pour l'application standard au rouleau, nous recommandons un rouleau à fibres de 12 mm. Pour obtenir le meilleur résultat possible sur des surfaces lisses par application au rouleau, nous recommandons d'utiliser un rouleau à peinture pour surfaces lisses. Le risque d'aspérités en surface, de stries de roulement et de pics brillants peut ainsi être réduit. Pour éviter les reprises, le revêtement doit être appliqué mouillé sur mouillé. Bien étaler les zones peintes au pinceau et roulez ensuite la surface dans une seule direction.

### Application par pulvérisation:

Ajuster le matériau à la viscosité de pulvérisation. Respectez les informations du fabricant de l'appareil. Pour une finition de surface uniforme, nous recommandons de rouler à nouveau la surface. Pulvérisation airless: Angle de pulvérisation: 50°; Buse: 0,018 - 0,021»; Pression de pulvérisation: 120-180 bar

### Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Dans la plupart des cas, une seule couche de peinture non diluée suffit pour le surcouchage sans grands contrastes de couleur.

### Couche intermédiaire:

En fonction de l'application et du support, appliquer une couche intermédiaire diluée avec maximum 10 % d'eau sur les surfaces très contrastées.

### Couche de finition:

Appliquer non dilué ou dilué avec max. 5% d'eau.



### Informations d'application

- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
- Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ce matériau peut être dilué pour ajuster la consistance.
- Si le matériau est trop dilué, les propriétés (p. ex. pouvoir masquant, teinte, résistance) peuvent être altérées.

## MALER-RAPID

Peinture intérieure monocouche polyvalente

Abrasion humide classe <b>2</b>	Pouvoir couvrant classe <b>1</b>	Rendement <b>125</b> ml/m <sup>2</sup>
------------------------------------	-------------------------------------	--

Emissions-geprüft  
www.kitmix.com  
ID: 0000027396



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)  
• emissionsarm  
• schadstoffarm  
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



- Pour éviter les traces de reprises, il faut peindre mouillé sur mouillé. Lors de l'application au pinceau, la zone peinte doit être bien lissée. Enfin, recouvrir la surface dans un sens après la dernière application.
- Laver immédiatement les éclaboussures de peinture à l'eau claire.

### Séchage

A +20°C et 65 % d'humidité relative:

**Recouvrable** après env. 4 heures

**Complètement sec** après env. 4 jours

Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

### Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

Support	Etat du support / Préparation	Sous-couche
<b>Enduits de ciment et enduits de chaux-ciment P II et P III; résistance à la compression d'au moins 1,5 N/mm<sup>2</sup> selon la norme DIN EN 998-1</b>	Solide, porteur, légèrement absorbant	Aucune impression est nécessaire
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	PROFILine Tiefgrund LF
	Après un temps de séchage suffisant, il faut fluater et rincer professionnellement les nouvelles zones de plâtre.	PROFILine Tiefgrund LF
<b>Plâtre et enduits finis P IV résistance à la compression avec min. 2 N/mm<sup>2</sup> selon DIN EN 13279</b>	Broyer les plâtres de gypse avec la peau frittée et enlever la poussière.	PROFILine Tiefgrund LF
		PROFILine Grundierfarbe
<b>Remplisseurs</b>	Broyer et dépolvériser les bavures de spatule.	PROFILine Tiefgrund LF
		PROFILine Grundierfarbe
<b>Plaques de plâtre, nivelées sur toute ou partie de leur surface</b>	Broyer et dépolvériser les bavures de spatule.	PROFILine Tiefgrund LF
	Dalles contenant des ingrédients hydrosolubles et décolorants ou dalles jaunies.	Peinture isolante à base d'eau appropriée
		Impression isolante à l'eau appropriée
<b>Béton</b>	Lisse, faiblement absorbant. Enlever les résidus d'agents anti-adhérents ainsi que les résidus farineux et sableux.	PROFILine Grundierfarbe
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	PROFILine Tiefgrund LF
<b>Béton cellulaire</b>	Nettoyer et dépolvériser.	PROFILine Tiefgrund LF
<b>Maçonnerie apparente de grès calcaire</b>	Réparer les dommages causés aux joints et aux pierres avec un matériau du même type.	PROFILine Tiefgrund LF
<b>Anciens revêtements</b>	Mat, faiblement absorbant.	Aucune impression est nécessaire
	Enlever les salissures. Nettoyez les surfaces crayeuses/ farineuses par brossage et lavage.	PROFILine Tiefgrund LF
	Surfaces à absorption irrégulière, zones restaurées.	PROFILine Grundierfarbe
	Pour les revêtements à la chaux et les peintures minérales, le farinage doit être enlevé mécaniquement.	
	Les anciennes couches brillantes doivent être rendues rugueuses.	

## MALER-RAPID

Peinture intérieure monocouche polyvalente

Abrasion humide classe <b>2</b>	Pouvoir couvrant classe <b>1</b>	Rendement <b>125</b> ml/m <sup>2</sup>
------------------------------------	-------------------------------------	--











www.mix.com  
ID: 000007396



Emissions-geprüft



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)  
• emissionsarm  
• schadstoffarm  
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Support	Etat du support / Préparation	Sous-couche
<b>Papier in grain, papier peint en relief ou gaufré et tissu de verre</b>	Non peint, structuré	Aucune impression est nécessaire
<b>Cellulose et fibre de verre</b>	Non revêtu, lisse	Apprêt approprié
<b>Taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse</b>	Laver à l'eau avec des détergents dégraissant et laisser sécher.	Peinture isolante à base d'eau appropriée Impression isolante à l'eau appropriée
	Brosser les taches d'eau séchées.	Peinture isolante à base d'eau appropriée Impression isolante à l'eau appropriée
<b>Surfaces infestées de moisissures et de champignons</b>	Enlever les infestations grossières par procédé mouillé, bien laisser sécher le support. Enduire de solution assainissante* et laisser sécher selon les instructions du fabricant. Respecter les règlements officiels. Note : Il est recommandé d'effectuer les travaux de rénovation par une entreprise spécialisée. (*Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit avant de l'utiliser).	Solution assainissante anti-moisissure appropriée
<b>Efflorescences salines</b>	Brosser à sec et éliminer la cause de l'humidité (aucune garantie ne peut être donnée pour les revêtements sur des supports chargés en sel).	PROFILine Tiefgrund LF
<b>Joints et profils d'étanchéité à élasticité permanente</b>	Vérifier la compatibilité ou la recouvrabilité de la peinture (voir DIN 52 460).	Aucune impression est nécessaire