

# SILIKONHARZ-FASSADENFARBE

Матовая фасадная краска с гибридной технологией



## Область применения

Высококачественное фасадное покрытие (комбинация чистого акрилата/силиконовых смол) для очень хорошей защиты от осадков при одновременно превосходной паропроницаемости, а также с защитой пленки от водорослей и грибка.

## Колеровать

Можно применять ручную колеровку – добавляя не более 3 % Колорант для воднодисперсионных продуктов. Полнотоновая яркая готовая краска (рекомендуется проверить совместимость). Цвет перед нанесением следует проверить на соответствие образцу на точке продаж. Обмену такая краска не подлежит. Дополнительные претензии по отклонению в цвете, выставленные после нанесения, не принимаются. На примыкающих друг к другу поверхностях использовать только цвета из одной партии/тонировки.

## Способ нанесения

Носите средства индивидуальной защиты при работе кистью или валиком, а используйте технику распыления с незначительным оверспреем.

## Нанесение валиком:

Использовать подходящий фасадный валик.

## Безвоздушное распыление:

Угол распыления: 50°; Форсунка: 0,018-0,026;  
Давление: 120-180 bar

Для нанесения распылением с малым оверспреем могут применяться аппараты или системные компоненты различных производителей. Указания к нанесению соответствующих поставщиков этих компонентов должны быть учтены.

## Система нанесения

Основание правильно подготовить. Высокую защиту от органического налета обеспечивает нанесение в два слоя.

## Первый слой:

На контрастные поверхности нанести промежуточный слой в зависимости от способа нанесения и основания, разбавляя водой не более 10%.

## Финишный слой:

Нанести не разбавляя или разбавляя макс. 5% водой.

## Указания по нанесению

- Окружающую обстановку вблизи зоны работ по покраске, особенно стекло, керамику, окрашенные предметы, облицовочный кирпич, природный камень, металл – следует тщательно укрыть.
- Перед применением хорошо перемешать. Для достижения необходимой консистенции материал можно разбавить.
- Распылитель краски сразу промыть чистой водой.
- Слишком сильное разбавление материала может значительно повлиять на его свойства (укривистость, цвет, стойкость к истиранию).
- При наличии налетов водорослей или грибка поверхности должны быть очищены гидроструйной обработкой с соблюдением законных предписаний.
- Соблюдать достаточное время высыхания между покрытиями.
- При нанесении обращать внимание на равномерное нанесение и распределение материала, чтобы была достигнута необходимая толщина для изолирования/защитного действия.

## Расход

Ок. 160 мл/м<sup>2</sup> за один слой на гладких, слегка впитывающих основаниях. На шероховатых основаниях соответственно больше. Точные значения расхода рассчитать с помощью тестового нанесения. Расход может изменяться в зависимости от свойств и структуры основания.

## Температура нанесения

Минимум +5 °С для температуры объекта и окружающей среды во время нанесения и во время высыхания.

## Время высыхания

При +20 °С и 65 % относительной влажности воздуха:

**Перекрашивать** через ок. 4 – 6 часов

**Устойчива к дождевой нагрузке** через ок. 24 часа

**Полное высыхание** через ок. 3 дня

При более низкой температуре и/или более высокой влажности воздуха указанное время увеличивается.

# SILIKONHARZ-FASSADENFARBE

Матовая фасадная краска с гибридной технологией



Основание	Состояние основание/ Предварительная подготовка	Грунтовка
<b>Известковые цементно-известковые и цементные штукатурки Р II и III</b> Прочность при сжатии CS II, CS III, CS IV согласно DIN EN 998-1 мин. 1,5 N/мм <sup>2</sup>	Прочное, несущее, слегка впитывающее.	грунтовка не требуется
	Крупнопористое, с осыпью песка, сильно- или неравномерно впитывающее.	PROFILINE Tiefgrund LF
	Новые заштукатуренные места должны полностью просохнуть.	Подходящая специальная грунтовка с барьерными свойствами
<b>Бетон</b>	Гладкое, слабо впитывающее. Остатки опалубочного масла, а также мелящиеся, пескующиеся слои удалить.	грунтовка не требуется
	Крупнопористое, с осыпью песка, сильно- или неравномерно впитывающее.	PROFILINE Tiefgrund LF
<b>Несущие старые покрытия</b>	Загрязнения удалить. Меление/сильное меление очистить щеткой, смыть, очистить.	PROFILINE Tiefgrund LF
	Различно впитывающие поверхности, отремонтированные места.	PROFILINE Tiefgrund LF
<b>Площади, пораженные плесенью и грибом</b>	Сильное поражение основательно удалить влажной уборкой, основанию дать хорошо просохнуть. Нанести средство для санации* и дать высохнуть согласно указаний производителя. Соблюдать местные регламенты. Примечание: Выполнение мероприятий по санации рекомендуется поручить авторизованным предприятиям. (*Осторожно применять биоциды. Перед применением всегда читать маркировку и техническую информацию о продукте)	Подходящий противогрибковый реставрационный раствор