

GRUNDIERFARBE

Пигментированный адгезионный грунт с тонким кварцевым наполнителем



Область применения

Не содержащее растворитель специальное грунтовочное средство для укрывающих грунтовочных нанесений на минеральные основания для внутренних и наружных работ. применяется на минеральные основания и основания в виде старых дисперсионных, дисперсионно-силикатных покрытий, а также по краскам на основе силиконовых смол. Внутри помещений также применяется в качестве моста адгезии по гладким основаниям в виде гипсовых штукатурок и шпаклевок, гипсокартонных плит и по бетону.

Колеровать

Можно применять ручную колеровку – добавляя не более 5 % Колорант для воднодисперсионных продуктов. Полнотоновая яркая готовая краска (рекомендуется проверить совместимость). Белый тонируется в пастельные оттенки машинным способом в колеровочной системе.

Способ нанесения

Нанесение кистью, валиком или распылителем. Безвоздушное распыление этого продукта только с повышенным износом форсунки.

Безвоздушное распыление:

Угол распыления: 50°; Форсунка: 0,019-0,021»; Давление: 160-180 bar

Система нанесения

Основание правильно подготовить. 1 слой. Нанести не разбавляя или разбавляя макс. 5% водой.

Указания по нанесению

- Перед нанесением хорошо перемешать.
- Слишком сильное разбавление материала может значительно повлиять на его свойства.
- Для избежания видимых переходов от валика наносить мокрое по мокрому. Окрашенные кистью поверхности следует хорошо выгладить. Финальное прокатывание валиком следует проводить в одном направлении.
- Соблюдать достаточное время высыхания между покрытиями.

Расход

Ок. 160 мл/м² за один слой на гладких, слегка впитывающих основаниях. На шероховатых основаниях соответственно больше. Расход может изменяться в зависимости от свойств и структуры основания. Точные значения расхода рассчитать с помощью тестового нанесения.

Разбавление

Макс. 5% водой.

Температура нанесения

Минимум +5 °С для температуры объекта и окружающей среды во время нанесения и во время высыхания.

Время высыхания

При +20 °С и 65 % относительной влажности воздуха: **Перекрашивать** через ок. 12 часов
При более низкой температуре и/или более высокой влажности воздуха указанное время увеличивается.