




RAUMFARBE-CLASSIC

Interiérová farba s nízkou spotrebou a vysokým výkonom

Odolnosť oderu Trieda 3	Kryvosť Trieda 1	Spotreba 145 ml/m ²
--------------------------------------	-------------------------------	---



Emissions-geprüft
www.tuv.com
ID: 0000007396



Oblasť použitia

Vysoko výkonná, umývateľná vnútorná disperzná farba pre vysoko kvalitné a hospodárne nátery stropov a stien obytných, pracovných a komerčných oblastiach s veľmi dobrými spracovateľskými vlastnosťami. U renovačných náterov je často dosiahnuté dokonalého výsledku jednoduchým jedným náterom. Vhodné pre všetky vnútorné povrchy, ako sú omietky maltových skupín P II a P III, sadrové omietky maltových skupiny P IV, betónové / vlákno-cementové dosky, sadrokartóny, sklenené tkaniny, štiepky a textúrované tapety z vinylovej peny alebo papiera a pre maľovanie starých neporušených farieb na disperznú bázu.

Tónovanie

S max. 5 % tónovacie farbou na disperzné farby (otestujte kompatibilitu) tónovaním. Báza možno tónovať len pomocou tónovacieho systému. Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného odtieňa na malej ploche. Nároky na reklamácie, ktoré vzniknú po spracovaní celých plôch, nemožno uznať. Na susediacich povrchoch používajte iba odtiene jednej výrobnéj šarže. Pri farebnom tónovaní môže dochádzať k možným odchýlkam v technických údajoch a vlastnostiach.

Spôsob aplikácie

Spracovanie štetcom, valčekom, alebo nástrekom.

Aplikácia valčekom:

Pre štandardné aplikácie odporúčame maliarsky valček s výškou vlasu 12 mm.

Aplikácia nástrekom:

Upravte materiál na konzistenciu vhodnú k nástreku. Dodržujte informácie od výrobcu zariadenia. Pre rovnomernú finálnu povrchovú úpravu odporúčame povrch zjednotiť valčekom. Nástrek Airless: uhol nástreku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021"; Tlak: 120-180 bar

Náterový systém

Prípravte správne podklad. Vo väčšine prípadov postačí k prekrytiu podkladu bez výrazných farebných kontrastov jeden neriedený náter.

Medzináter:

Na kontrastných plochách jeden medzináter, podľa druhu podkladu a spôsobu spracovania s riedením max. 10% vodou.

Vrchný náter:

Neriedený, alebo zriedte s max. 5% vody.

Inštrukcie pre spracovanie

- Pred použitím dobre premiešajte. Pre nastavenie vhodnej konzistencie možno materiál zriediť.
- Pokiaľ je materiál príliš zriedený, môžu byť zhoršené jeho vlastnosti (napr. krycia schopnosť, farebný odtieň, odolnosť).
- Ak sa chcete vyhnúť stopám po napojovaní, treba napojovať systémom „mokry na mokry“. Pri spracovaní štetcom dobre natrite natierané plochy. Posledný ťahy vykonajte v jednom smere.
- Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.
- Kvapky farby okamžite umyte čistou vodou.

Pracovná teplota

Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.

Doba schnutia

Pri +20 °C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti:

Pretierateľný po cca 4 hod

Plne zaschnutý po cca 4 dňoch

Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia.

RAUMFARBE-CLASSIC

Interiérová farba s nízkou spotrebou a vysokým výkonom

Odolnosť oderu Trieda 3	Kryvosť Trieda 1	Spotreba 145 ml/m ²
		
		
		



Podklad	Stav podkladu / príprava	Základný náter
Vápenocementové a cementové omietky P II a III Pevnosť v tlaku najmenej 1,5 N/mm ² podľa DIN EN 998-1	Pevný, nosný, ľahko savý.	Bez nutnosti základného náteru
	Zhruba pórovitý, brúsny, silný alebo inak savý.	PROFILINE Tiefgrund LF
	Nové omietky po dostatočnom preschnutí odborne fluátujte a potom opláchnite.	PROFILINE Tiefgrund LF
Sadrové a finálne omietky P IV Pevnosť v tlaku najmenej 2 N/mm ² podľa DIN EN 13279	Brúsiť a prach omietka omietky s spekol kože.	PROFILINE Tiefgrund LF PROFILINE Grundierfarbe
	Plnivo	PROFILINE Tiefgrund LF PROFILINE Grundierfarbe
Sadrokartónové dosky, úplne alebo čiastočne naplnené	Brúsiť a prach okraje plniva.	PROFILINE Tiefgrund LF
	Plochy s vodourozpuštnými a farbivými časticami, alebo zažltnuté dosky.	Vhodná vodouriediteľná izolačná farba Vhodná izolačná vodouriediteľná impregnácia
Beton	Hladký, slabo savý. Odstráňte zvyšky oddebňovacích prípravkov a voľné častice prachu a piesku.	PROFILINE Grundierfarbe
	Zhruba pórovitý, brúsny, silný alebo inak savý.	PROFILINE Tiefgrund LF
Pórobetón	Vyčistiť a zbaviť prachu.	PROFILINE Tiefgrund LF
Vápenopieskové a pohľadové murivo	Oprava poškodenia škárovanie a kamene s podobným materiálom.	PROFILINE Tiefgrund LF
Staré nátery	Matný, slabo savý.	Bez nutnosti základného náteru
	Špinavé a kriedujúce staré nátery očistite, silne kriedujúce nátery mechanicky odstráňte.	PROFILINE Tiefgrund LF PROFILINE Grundierfarbe
	Rôzne savé a opravovanej plochy.	
	V prípade vápna a minerálnych náterových hmôt, musí byť šklbanie mechanicky odstránené.	
Lesklé staré nátery musia byť zdrsnené.		
Nenatierané hrubé, alebo reliéfne tapety z papiera a sklenené tkaniny	Nenatrený, štruktúrovaný	Bez nutnosti základného náteru
Celulóza a sklenené rúno	Nenatrený, hladké	Vhodný základný náter
Škrvny od nikotínu, vody, sadzí alebo mastnoty	Umyte vodou s domácim odmasťovacím prípravkom a nechajte dobre uschnúť.	Vhodná vodouriediteľná izolačná farba Vhodná izolačná vodouriediteľná impregnácia
	Zaschnuté škrvny od vody za sucha odstráňte.	Vhodná vodouriediteľná izolačná farba Vhodná izolačná vodouriediteľná impregnácia
Oblasti s plesňami a hubami	Veľké napadnutie dôkladne odstráňte, povrch nechajte dokonale uschnúť. Natrite sanačným prípravkom * a nechajte zaschnúť podľa pokynov výrobcu. Dodržujte platné predpisy. Poznámka: sanáciu odporúčame vykonať špecializovanou firmou. *) Používajte biocidy opatrne. Pred použitím si prečítajte informácie k produktu.	Vhodné riešenie proti plesňam
Soľné výkveti	Za sucha vykefujte (u náterov na podklady kontaminovanej soľami nemožno poskytnúť žiadne záruky).	PROFILINE Tiefgrund LF
Trvale pružné tmely a tésnicí profily	Vyskúšajte kompatibilitu náteru, alebo podkladu.	Bez nutnosti základného náteru